



# TT-120 Fill Flex

EKSTRA-FYLDENDE PRIMER OG PRIMER TIL FASTGØRELSE

- ✓ Vedhæftningsfremmende middel og ekstra fyldeprimer.
- ✓ Perfekt vedhæftning på de fleste hårde materialer, uden brug af en primer.
- ✓ Med breddekontrol i sprøjtehodet.

## Tekniske info

- Tørretid ved 20°C: håndtør efter 15 min (50 micron film).
- 20°C - 50 micron film.
- Farve: hvid, mørkegrå, rød, blå, anthracite.
- Forbrug:
  - 1 fuldt dækkende lag = 233 gr/m<sup>2</sup>
  - 1 fuldt udfyldende lag = 333 gr/m<sup>2</sup>.
- Mundstykke: justerbart til lille horisontal eller bred vertikal form.
- Max. temperaturrestans: 120°C.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

## Emballage

TT-120 Fill Flex grå - spraydåse 500ml	120712118
TT-120 Fill Flex hvid - spraydåse 500ml	120732118
TT-120 Fill Flex sort - spraydåse 500ml	120722118

## Produkt

### Egenskaber

TT-120 Fill Flex har en meget høj fleksibilitet på trods af sin meget gode fyldekapacitet. Ideel til udførelse af økonomisk små reparationer, og der findes tre grundfarver til en lettere lakering. Fill Flex har et fint toplag, som gør efterbehandlingen lettere, med mindre slibning. Fill Flex er velegnet til hurtig tørring med infrarøde stråler.

### Anvendelsesområder

- Takket være den gode limeffekt på de fleste plastic typer er Fill Flex perfekt at anvende til spoilere, kofangere, hjulkapsler, pyntefafdækninger til spejle... .
- Også meget velegnet til galvaniserede dele, hvide metaller, gammel maling, rustne og ikke rustne metaller,.... .

## Anvendelse

- Efter at have frigjort blandedkuglen, rystes den godt før brug.
- Overfladen slibes og rengøres og affedtes med TT-1014 Sikker Afrens FS og/eller TT-1004 Multifoam.
- Påfør TT-120 Fill Flex i en række tynde lag, med en kort tørreperiode mellem lagene.
- Når det er tørt (20 min.) slibes der, før der påføres maling. Slibning kan foretages tørt (500 grit) eller vådt (800 grit).
- Tøm dysen ved at sprøjte med dåsen på hovedet.

Efter tørring (+/- 15 minutter) kan Fill Flex slibes (både vådt og tørt). Kan males efter 2 timer med de mest almindelige malingstyper. Ved plast, der indeholder PE eller PP, kan Fill Flex have mindre god eller endog dårlig vedhæftning. Brugen af TT-229 Seal & Bond Special Primer kan forbedre vedhæftningen betydeligt.

