



TT-537 Seal & Bond MS Rudelim

1-KOMPONENT KLÆBER

- ✓ Positiv euro NCAP-kørselstest efter 1 time.
- ✓ Crashtestcertifikat FMVSS 212 efter 1 time med airbag.
- ✓ Stærk øjeblikkelig limning, brudstyrke og vridningsstabilitet.
- ✓ Meget høj trækstyrke, uden primer, på fernis, lak, galvaniserede overflader, hvide metaller, aluminium osv.

Tekniske info

- Basis: high tech MS polymer.
- Farve: sort.
- Relativ tæthed: 1.5 g/m³.
- Viskositet: pasta.
- Shore hårdhed (DIN 53503): 50 Shore A Efter 3 uger ved 23 °C / 50% relativ luftfugtighed.
- Krympning (DIN52451): < 5%.
- Massefylde (DIN EN 27390): synker ikke ved samling på op til 40 mm tykkelse.
- Brudstyrke: > 450%.
- Modul ved 100 % styrke: 1.0 N/mm² 23°C (DIN 53504 S2).
- Rivestyrke (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm².
- Hindedannelse: +/- 5 min.
- Klæbefri: efter 24 timer 2.5 mm, efter 48 timer 3.5 mm.
- Hærdetid: 6 timer ved 23°C ved R.V. på 50%.
- Temperaturområde: fra -40°C til 90 °C
- Anvendelsestemperatur: min. +5 °C – maks.40 °C.
- Kemisk styrke:
 - god: vand, hawand, alifatiske opløsningsmidler, olier, fedt, fortyndede organiske syrer og lud;
 - middel: estere, ketonestoffer og aromater;
 - dårlig: koncentrerede syrer, klorid-opløsningsmidler;

Produkt

Egenskaber

Seal & Bond MS Rudelim er en 1-komponent MS polymer klæber, som hærdes ved luftfugtighed. Seal & Bond MS Rudelim tørrer hurtigt uden primer. Mindre risiko for påføringsfejl. Seal & Bond MS Rudelim klæber hurtigt og har en fremragende permanent hæfteevne på fernis, hvide metaller, glas, PVC, aluminium. Seal & Bond MS Rudelim har en høj brudstyrke og viser ingen tegn på ældning. Nem fjernelse af ikke-hærdede klæberester. En åbnet patron kan opbevares i lang tid.



- Vejrbestandig: perfekt.
- Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-537 Seal & Bond MS Rudelim - patron
290ml

537396118

Anvendelse

- Fjern som minimum en del af den gamle vinduesklæber
- Affedt klæbefladen med TT-1014 Sikker Afrens FS og blæs tør
- Rengør vinduet med TT-1014 Sikker Afrens FS og TT-1004 Multifoam: spray, tør med en klud og tør efter med en ren klud
- Smør Seal & Bond MS Rudelim jævnt på køretøjet eller på vinduet
- Åben vinduerne, placer forruden, tryk, juster og tryk om nødvendigt yderligere (inden for 2 minutter).



Top•Tek