



TT-536 Seal & Bond Spray

SPRØJTEBAR HYBRIDPOLYMER TIL LIMNING OG FORSEGLING

- ✓ Ekstremt kraftig hæfteevne på de fleste materialer, selv fugtige.
- ✓ Kan males med det samme.
- ✓ UV-, vejr- og kemikaliebestandig.
- ✓ Reducerer vibrationer og lydoverførsel.
- ✓ Danner et fleksibelt, hårdt og ridsefast lag.

Tekniske info

- Basis: MS polymer.
- Farve: beige eller sort.
- Lugt: neutral.
- Viskositet: sprøjtbar pasta.
- Hindedannelse: 20 min. ved 23°C.
- Gennemhærdning:
 - 3 mm på 24 timer (23°C);
 - 5 mm på 48 timer (23°C).
- Hårdhed shore A: 45
- Brudforlængelse: 450 %.
- Brudstyrke: 70 N/cm².
- Temperaturresistens: -40°C til +90°C - toppunkt 140°C.
- Anvendelsestemperatur: min. +5°C - maks +40°C.
- Massefylde: 1,38.
- Farve: beige + sort.
- Opbevaring: 12 måneder, uåbnet ved temperatur på 5°C op til 25°C.
- Tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Produkt

Egenskaber

Seal & Bond Spray er en unik lim, som kan anvendes med en spatel, pensel eller spray, og som er baseret på hybridpolymerer af høj kvalitet. Seal & Bond Spray forbliver fleksibel og tørrer ved luftfugtighed uden at frigive isocyanater. Seal & Bond Spray er let at påføre og strukturere med Mastergun. Seal & Bond Spray kan hurtigt males, selv "vådt på vådt." Ingen generende lugt af opløsningsmiddel.

Anvendelsesområder

- limning af: parket på gulvfliser, beton, ...; fliser på fliser, novylon og tæppe på fliser, ...; aluminium på glas, aluminium på træ; ekstruderet polystyrenskum på træ; bly på andre byggematerialer; dekorative gulv- og vægbeklædninger.
- som lydisolering af maskinrum, ...

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| TT-536 Seal & Bond Spray beige - patron 290ml | 536510118 |
| TT-536 Seal & Bond Spray sort - patron 290ml | 536519118 |

Anvendelse

- Påføres på et rent materiale.
- Pensel eller dup for at opnå det ønskede resultat.
Med strukturpistol (Mastergun).

- Monter den justerede sprøjtedyse på den forberedte patron og sæt den i pistolen.
- Juster lufttrykket i overensstemmelse med anvendelsen.

Fjern overskydende produkt med TT-1014 Sikker Afrens FS. Umiddelbart overmalbar efter hurtig huddannelse. På grund af de mange forskellige lakker og malinger på markedet anbefaler vi indledende tests. Anvendelse af produkter baseret på alkydharpikser kan forsinke tørringsprocessen.