



TT-206 Tagpap pasta

VEDVARENDE ELASTISK, FIBERFORSTÆRKET FORSEGLINGSPASTA

- ✓ Bindinger, forseglinger og reparationer.
- ✓ Kan anvendes på de fleste overflader.
- ✓ Klæber til de fleste byggematerialer.
- ✓ Anvendelsestemperatur fra -12°C.

Tekniske info

- Sammensætning: modificeret bitumen, glasfibre og butylgummi.
- Form: pasta.
- Lugt: karakteristisk.
- Farve: sort.
- Brudforlængelse (tør film): 170 %.
- Temperaturresistens: -45°C til +85°C.
- U.V. resistens: fremragende.
- Vandresistens: særdeles god ved normal dræning.
- Klimatisk resistens: fremragende.
- Resistens over for hydrocarboner: ikke modstandsdygtig.
- Anvendelsestemperatur: -12°C til +50°C.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

TT-206 Tagpap pasta - patron 310ml	602106118
TT-206 Tagpap pasta - lille dåse 10kg	602210118

Produkt

Egenskaber

Novarook er en fugemasse med en unik sammensætning. Som følge af kombinationen af bitumen, butylgummi og glasfibre opnås et produkt med meget høj brudstyrke og fleksibilitet. Novarook kan anvendes på de fleste overflader, også i fugtig form.

Anvendelsesområder

- Novarook kan anvendes på de fleste byggematerialer så som: mursten, beton, træ, bly, kobber, tagmaterialer, galvaniseret stål, isoleringsmaterialer, PVC, polyester.
- Alle typer af tagreparationer: skrånende og flade tage, tagrender, kanter, afledningsrør, blyinddækninger, bølgepapplader, ...
- Forsegling og færdigbehandling af tagsamlinger, tagskæg, gennemføringskanaler, skorsten, som koldklæber til tagreparationer med bituminøse tagmaterialer, vandtætning af beton og murværk i fundamenter og terrasser og korrosionsbeskyttelse af underjordiske rør og kanaler.

Anvendelse

- Påføres på et rent, stabilt underlag.
- Om nødvendigt rengøres og tørres (uden opvarmning).
- Fjern løse dele og hærdet bitumen.

- Skær eventuelle luftlommer i tagbeklædningen op i krydsform.
- Større reparationer bør forstærkes med stykker tagpap eller glasfibervæv.
- Påføres med fugepistol, pensel eller spatel.
- Afslut og rengør værktøj med TT-1014 Sikker Afrens FS.

Må ikke anvendes på sne eller is.

For at opnå de bedste resultater påføres en tykkelse på 3 mm i lag på 1,5 mm.

Forbrug +/-2 kg/m² pr. lag på 1,5 mm.